TECHNICKÝ LIST

VINOY PLUS

Preklad z nemeckého originálu výrobcu Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH, Wiesbaden (TM D 10/16). V prípade pochybností je záväzné znenie výrobcu.
Distribútor: CLEANING s.r.o., Majerská cesta 15285/96A, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, tel. +421 48 419 85 66, www.cleaning.sk

Vodoodpudivý a olejoodpudivý apretačný prostriedok na impregnáciu a ochrannú úpravu textílií proti škvrnám v strojoch na chemické čistenie. Bez halogénovaných rozpúšťadiel. Použitie v strojoch na čistenie textílií v perchlóretyléne a uhľovodíkovom rozpúšťadle.

Vlastnosti

- Vysoko účinné vodoodpudivé a olejoodpudivé efekty na všetkých druhoch textílií a kože.
- Hodvábne jemný, vláčny omak, výrazné zníženie sklonu k mačkaniu pri súčasnom zlepšení zotavenia z pokrčenia na všetkých textíliách.
- Veľmi rovnomerný výsledok bez pruhov aj pri citlivých látkach.
- Mimoriadne úsporná spotreba, a preto malý objem pri preprave, skladovaní a balení.
- Jednoduché použitie postrekom na ochrannú úpravu vrchného odevu proti škvrnám, poveternostnú ochrannú úpravu odevov do dažďa a športových odevov, ochrannú úpravu pracovných odevov proti chemikáliám.

Chemicko-fyzikálne údaje

Vzhľad:	Svetložltá kvapalina
Merná hmotnosť:	0,77 až 0,79 g/ml
Viskozita:	5 až 20 mPas (20 °C)
Bod vzplanutia:	> 61 °C (PMCC)
Rozpustnosť:	Neobmedzene v perchlóretyléne a uhľovodíkovom rozpúšťadle, nerozpustný vo vode

Použitie

Na vyčistený, dobre odstredený tovar sa VINOY PLUS nastrieka neriedený alebo zmiešaný s rozpúšťadlom v priebehu 3 až 5 min.

Aby sa pri neriedenom použití dosiahli dostatočné časy postreku, odporúča sa použiť striekaciu dýzu 2,0 US gal/h.

Druh tovaru	Náplň	Dávkovanie na 10 kg náplne*
Vrchné odevy	70 %	300 ml
Plášte do dažďa	70 %	450 ml
Termoodevy	70 %	450 ml
Páperová výplň	50 %	150 ml
Pracovné odevy (DIN 32 763)	100 %	500 ml

*100 ml VINOY PLUS = cca 80 g, 100 ml impregnácie s obsahom perchlóretylénu = 160 g!

Po nastriekaní 1 až 2 min. otáčajte bubnom za studena, potom sušte plným vykurovacím výkonom, pričom na výstupe z bubna by sa malo dosiahnuť najmenej 50 °C. Vyššie teploty vedú k ďalšiemu zvýšeniu impregnačného účinku, nižšie teploty k jeho zníženiu.

Bezpečnostné upozornenie:

VINOY PLUS sa smie striekať len v uzavretých strojoch. Dávkovanie prostriedku VINOY PLUS je dovolené výlučne v striekacích zariadeniach vnútri uzavretých čistiacich strojov s automatickým dávkovaním. Nesprávne použitie, ako je masívne predávkovanie alebo nedovolené použitie prostriedku VINOY PLUS v kúpeľovom postupe, môže viesť k vzniku výbušnej atmosféry v stroji a je výslovne zakázané. Striekaná hmla je toxická pri vdýchnutí. Použitie striekaním mimo uzavretých strojov môže vyvolať záchvaty dusenia, a preto nie je prípustné.

Použitie prostriedku VINOY PLUS v nedestilujúcom stroji tandemových zariadení je zakázané.

Zaradenia a normy

Ochranná úprava pracovných odevov proti chemikáliám (DIN 13034).

Používanie a skladovanie

- V uzavretých nádobách je VINOY PLUS skladovateľný najmenej 24 mesiacov.
- VINOY PLUS je citlivý na vlhkosť. Balenie po každom odbere opäť tesne uzavrite.
- Vyhnite sa skladovaniu pri teplotách pod 10 °C a nad 30 °C. Pred použitím produkt temperujte najmenej na 15 °C.

Všetky údaje zodpovedajú nášmu najlepšiemu vedomiu. Použitie produktu treba vždy prispôsobiť príslušným prevádzkovým podmienkam. Nemožno z nich vyvodzovať záväzky.

Chemische Fabrik Kreussler + Co GmbH, Postfach 12 04 54, D-65082 Wiesbaden, tel. +49 (0) 611 9271-0, fax +49 (0) 611 9271-111
www.kreussler-chemie.com, www.kreussler.com, e-mail: info@kreussler.com
VINOY PLUS TM D 10/16