TECHNICKÝ LIST

LANADOL LICKER

Preklad z nemeckého originálu výrobcu Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH, Wiesbaden (TM D 03/17). V prípade pochybností je záväzné znenie výrobcu.
Distribútor: CLEANING s.r.o., Majerská cesta 15285/96A, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, tel. +421 48 419 85 66, www.cleaning.sk

LANADOL LICKER

Prostriedok na mastenie kože na dodatočné ošetrenie odevnej kože pri mokrom čistení a na dodatočné premastenie vyčistenej kože postupom postreku.

Vlastnosti

- LANADOL LICKER zabezpečuje rovnomerné dodatočné premastenie hladkých a velúrových koží.
- LANADOL LICKER reaktivuje farbenie.
- LANADOL LICKER dodáva mäkký, poddajný omak a žiarivé farby.
- LANADOL LICKER výrazne znižuje nasiakavosť vyčistenej odevnej kože vodou.
- LANADOL LICKER je možné použiť aj na dodatočné premastenie, hydrofobizáciu a reaktiváciu farbenia postupom postreku, a to zmiešaním s vodou v pomere 1:3 až 1:4.

Chemicko-fyzikálne údaje

Vzhľad	Číra, žltá kvapalina
Merná hmotnosť	0,92 g/ml
Hodnota pH	Cca 8
Viskozita	118 mPas (20 °C), 187 mPas (10 °C)
Teplota vzplanutia	> 100 °C (PMCC)
Rozpustnosť	Emulgovateľný vo vode

Použitie

1. Dodatočné premastenie pri mokrom čistení

Po mokrom čistení prostriedkom LANADOL AKTIV a studenom plákacom kúpeli sa krátko odstreďuje. Potom sa na dodatočné ošetrenie ohreje kúpeľ s nízkou hladinou na 30 °C a pridá sa 5 až 10 ml LANADOL LICKER na liter kúpeľa.

Pri nízkej pracej mechanike sa tento kúpeľ používa 10 minút. Po vypustení kúpeľa sa trikrát odstreďuje vždy 1 minútu pri nízkych otáčkach v intervaloch, potom 1 minútu záverečné odstreďovanie pri vysokých otáčkach.

Tým sa možno do veľkej miery vyhnúť odtlačkom bubna.

2. Dodatočné premastenie postupom postreku

LANADOL LICKER je možné použiť aj v zriedení 1:4 s vodou ako olejovú emulziu na postrek na ručné dodatočné ošetrenie odevnej kože. V prípade potreby je možné olejovú emulziu na postrek zmiešať aj s vodnými farbami na kožu a nastriekať v jednom pracovnom kroku.

Mliečna, ale stabilná olejová emulzia na postrek sa nanáša rovnomerne v striekacej kabíne s odsávaním a suší sa na vzduchu. Potom sa kože v bubne pri izbovej teplote s prídavkom tvrdých húb cca 20 až 30 min prevaľujú (läutern). Tento proces vyrovnáva premastenie, zvyšuje sýtosť farby a zlepšuje vodoodpudivé účinky.

LANADOL LICKER je možné použiť v zmesi s HYDROB FC. Roztok na postrek voda/LANADOL LICKER/HYDROB FC sa zmieša v pomere 5:1:1 a rovnomerne sa nastrieka v striekacej kabíne. Nevdychovať aerosól, používať ochranu dýchacích ciest.

Používanie a skladovanie

V uzavretých nádobách je LANADOL LICKER skladovateľný najmenej 24 mesiacov.

Obal po každom odbere opäť tesne uzavrieť.

LANADOL LICKER nie je citlivý na mráz, pred použitím by sa však mal ohriať na najmenej 15 °C.

Všetky údaje zodpovedajú nášmu najlepšiemu vedomiu. Použitie produktu je potrebné vždy prispôsobiť príslušným prevádzkovým podmienkam. Nemožno z nich odvodzovať záväzky.

Chemische Fabrik Kreussler + Co GmbH, Postfach 12 04 54, D-65082 Wiesbaden, tel. +49 (0) 611 9271-0, fax +49 (0) 611 9271-111, www.kreussler-chemie.com, www.kreussler.com, info@kreussler.com
LANADOL LICKER TM D 03/17